

شیوه سنجش جهت تسلیز فیلترهای اینستاده

سیلیس بروکی لایه نگهدارنده با طاقه بندی ۲-۱۰ میلی متر، درجه خلوص ۹۸ درصد یا بیشتر، ضریب یکنواختی ۱,۷-۱,۲، سفید رنگ

- ضریب یکنواختی سیلیس ۱,۷-۱,۲، وزن مخصوص سیلیس ۱,۵-۱,۶ و میزان شکنندگی کمتر از ۴ درصد باشد.
- ارائه آنالیز کیفی محصول توسط آزمایشگاه معتر و صلاحیت دار بعنوان یک سند مالی (مهر و موم شده توسط آزمایشگاه مذکور) باید به همراه محموله تحويل کارفرما گردد.
- برگه آنالیز شامل : ضریب یکنواختی ، اندازه موثر ، محدوده ماکریم و می نیمم ذرات ، وزن مخصوص ، درصد خلوص و درصد انحلال در اسید باشد.
- ارائه برگه توزین باسکول برای محموله ها ضروری است.
- حمل سیلیس باید در کیسه های استاندارد ، سر و ته بسته و غیر قابل نفوذ و بدون هرگونه پارگی کیسه ها باشد.
- سیلیس های ریزدانه و لایه نگهدارنده ، باید بصورت کیسه های جداگانه و بدون اختلاط تحويل کارفرما گردد.

رضهون

